

FICHA TÉCNICA – DOB

Produto	TINTA ACRILADA
Cor	DIVERSAS
Indicações	Tinta de Acabamento, Brilhante, Boa retenção de cor. Proporciona notável proteção ao intemperismo normal.
Código	DOB
Composição do Produto (Base)	Em peso por volume
Sólidos por Peso	58% +/- 2%
Viscosidade original a 25 °C	90-120 segundos (copo Ford N° 4) Mínimo
Peso Específico a 25 °C	1,06mg/ml +/- 0,02 (Depende da cor)
Fineza (Hegman)	6, mín.
Brilho	80, mín.
Tipo de Resina	Alquídica Modificada
Ponto de Fulgor	Maior do que 38 °C
Diluição (Pistola convencional/airless)	No máximo 30%
Temperatura Substrato para Secagem	25 °C
Tempo de Secagem (Livre de pegajosidade)	4 horas
Tempo de Secagem (À pressão)	12 horas
Intervalo entre demãos (Mínimo)	24 horas
Intervalo entre demãos (Máximo)	72 horas
Rendimento Teórico	9,5 m ² /l (baseado em sólidos por Peso de 58% e espessura de filme seco de +/- 30 micrômetros).
Rendimento Prático	Deduzir do rendimento teórico o percentual relativo às perdas estimadas para a condição específica da pintura.
Prazo Máximo de Estocagem	6 meses
Condições de Estocagem	Guardar em local abrigado, seco e arejado.
Preparação da Superfície (1)	Pintar sobre primer recomendado.
Preparação da Superfície (2)	Pintar sobre a peça limpa e desengraxada com DAL LIMP D-600 segundo norma recomendada.
Preparação da Superfície (3)	A superfície deverá estar seca, limpa e respeitando os intervalos entre demãos previstos.
Observação (Umidade)	Não pintar quando a umidade do ar exceder a 85%.
Observação (Ambiente)	Não usar em ambiente básico (alcalino).
Observação (Fatores de Secagem)	A secagem depende da temperatura, da umidade relativa do ar e da espessura de tinta aplicada, além de outros fatores, como ventilação.
Observação (Espessuras Excessivas)	Espessuras excessivas devem ser evitadas porque há o risco do solvente ficar retido na película.
Precaução (Contato)	Evitar contato com a pele e os olhos (usar, por exemplo: luvas, óculos protetores, máscara, cremes protetores, etc.).
Precaução (Ventilação)	Assegurar ventilação adequada do ambiente.
Precaução (Primeiros Socorros - Pele)	Caso respingar tinta na pele, lavar com água e sabão ou com produto específico para limpeza de pele.
Precaução (Primeiros Socorros - Olhos)	Se respingar nos olhos, lavar imediatamente com água em abundância durante 15 minutos e procurar auxílio médico.
Precaução (Inflamabilidade)	Produto inflamável. Manter longe de faíscas, chamas expostas e fontes de calor. Não deverá ser permitido fumar na área de trabalho.

A GRAAL TINTAS não será responsável por quaisquer danos resultantes do manuseio ou do contato com o produto acima. Elas são oferecidas apenas para sua consideração, investigação e verificação.

GRAAL TINTAS

R. GRACYRA RESSE DE GOUVEIA, 2010 – JARDIM PIEMONTE – BETIM – MG – BRASIL

(31)3597-1121 | graal@graaltintas.com.br

www.graaltintas.com.br

Ressalva (Base da Informação)	As informações mencionadas acima foram compiladas para sua ajuda e orientação, e são baseadas em nossas experiências e conhecimento.
Ressalva (Responsabilidade)	Não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações acima ou do produto aqui mencionado.

GRAAL
TINTAS

A GRAAL TINTAS não será responsável por quaisquer danos resultantes do manuseio ou do contato com o produto acima. Elas são oferecidas apenas para sua consideração, investigação e verificação.

GRAAL TINTAS

R. GRACYRA RESSE DE GOUVEIA, 2010 – JARDIM PIEMONTE – BETIM – MG – BRASIL
(31)3597-1121 | graal@graaltintas.com.br
www.graaltintas.com.br

A GRAAL TINTAS não será responsável por quaisquer danos resultantes do manuseio ou do contato com o produto acima. Elas são oferecidas apenas para sua consideração, investigação e verificação.

GRAAL TINTAS

R. GRACYRA RESSE DE GOUVEIA, 2010 – JARDIM PIEMONTE – BETIM – MG – BRASIL

(31)3597-1121 | graal@graaltintas.com.br

www.graaltintas.com.br