

FICHA TÉCNICA – GRALSELD – PL

Ficha Técnica	GRALSELD (PL)
Nome Comercial	GRALSELD
Código do Produto	PL
Tipo de Produto / Resina	Nitrocelulose, Alquídicada Modificada
Cor	Diversas
Indicações de Uso	Indicado para uso geral em ambientes de corrosividade baixa a moderada, como primer de proteção inicial.
Composição	Ligantes, pigmentos, inertes, solventes, aditivos.
Teor de Sólidos (%)	58% ± 2% (base peso)
Viscosidade (25 °C)	100–120 s (Copo Ford nº 4) – mínimo
Peso Específico (25 °C)	1,18 g/mL ± 0,02
Ponto de Fulgor	> 38 °C
Diluição Recomendada	Trincha/rolo/pincel: máx. 10% Pistola convencional/airless: máx. 30%
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo, pistola convencional, airless
Tempo de Secagem (Toque / Manuseio / Completa)	Toque: 1h / Pressão: 4h
Intervalo entre Demãos	Mínimo: 12h / Máximo: 72h
Rendimento Teórico (m ² /L)	9,0 m ² /L a 30 µm
Espessura Recomendada (µm por demão)	30 micrômetros (filme seco)
Preparação da Superfície	Superfície pode ser jateada. Deve estar seca, limpa e respeitar o intervalo entre demãos.
Estocagem e Validade	6 meses. Armazenar em local seco, arejado e protegido.
Precauções de Segurança	<p>a) Evitar contato com pele e olhos (usar luvas, óculos, máscara, etc.).</p> <p>b) Ventilar adequadamente o ambiente.</p> <p>c) Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão. Nos olhos, lavar com água por 15 minutos e procurar atendimento médico.</p> <p>d) Produto inflamável. Manter longe de chamas, faíscas e calor. Proibido fumar no local de aplicação.</p>
Observações Técnicas	<p>Não aplicar com umidade relativa do ar acima de 85%. Evitar uso em ambientes alcalinos.</p> <p>A secagem depende da temperatura, umidade e ventilação.</p> <p>Evitar camadas espessas para não reter solvente.</p> <p>Ref. a chumbo: dentro das normas permitidas pela saúde ocupacional. Amostras foram enviadas para laboratório independente.</p>

A GRAAL TINTAS não será responsável por quaisquer danos resultantes do manuseio ou do contato com o produto acima. Elas são oferecidas apenas para sua consideração, investigação e verificação.

GRAAL TINTAS

R. GRACYRA RESSE DE GOUVEIA, 2010 – JARDIM PIEMONT – BETIM – MG – BRASIL

(31)3597-1121 | graal@graaltintas.com.br

www.graaltintas.com.br