

FICHA TÉCNICA – GRANPIL – PS

FICHA TÉCNICA		PRIMER GRANPIL
Nome Comercial:	GRANPRIL	
Código do Produto:	PS	
Tipo de Produto / Resina:	Primer Zarcão – Alquídica Modificada com Cromato de Zinco	
Cor:	Diversas	
Indicações de Uso:	Indicado para uso geral em ambientes com corrosividade leve a moderada, quando for requerido primer zarcão com cromato de zinco. Proporciona excelente cobertura, secagem rápida e ótima resistência à corrosão. Aplicável em estruturas metálicas internas e externas.	
Composição:	Resina alquídica modificada, cromato de zinco, pigmentos, aditivos e solventes.	
Teor de Sólidos (%):	58% ± 2%	
Viscosidade (25 °C):	100–120 s (Copo Ford nº 4) – mínimo	
Peso Específico (25 °C):	1,20 g/mL ± 0,02	
Ponto de Fulgor:	> 38 °C	
Diluição Recomendada:	Trincha, rolo ou pincel: máx. 10% Pistola convencional/airless: máx. 30%	
Métodos de Aplicação:	Trincha, rolo, pincel, pistola convencional, airless	
Tempo de Secagem (Toque / Manuseio / Completa):	Toque: 1h / Pressão: 4h	
Intervalo entre Demãos:	Mínimo: 12h / Máximo: 72h	
Rendimento Teórico (m²/L):	10,0 m²/L a 30 µm	
Espessura Recomendada (µm por demão):	30 micrômetros (filme seco)	
Preparação da Superfície:	Aplicar sobre superfície limpa, seca, desengraxada e fosfatizada, ou jateada conforme norma técnica. Respeitar os intervalos entre demãos. Verificar norma de jateamento e especificações para micragem aplicada.	
Estocagem e Validade:	6 meses. Armazenar em local seco, arejado e protegido.	
Precauções de Segurança	a) Evitar contato com pele e olhos (usar luvas, óculos, máscara, etc.). b) Garantir ventilação adequada. c) Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão. Em contato com os olhos, lavar com água abundante por 15 minutos e procurar ajuda médica. d) Produto inflamável. Manter longe de chamas, faíscas e calor. Proibido fumar na área de aplicação.	
Observações Técnicas	Observar a micragem a ser aplicada, pois está diretamente ligada à proteção. Não aplicar com umidade relativa do ar acima de 85%. Evitar o uso em ambientes alcalinos. A secagem varia conforme temperatura, umidade, ventilação e espessura aplicada. Evitar camadas muito espessas para prevenir retenção de solvente.	

A GRAAL TINTAS não será responsável por quaisquer danos resultantes do manuseio ou do contato com o produto acima. Elas são oferecidas apenas para sua consideração, investigação e verificação.

GRAAL TINTAS

R. GRACYRA RESSE DE GOUVEIA, 2010 – JARDIM PIEMONTE – BETIM – MG – BRASIL

(31)3597-1121 | graaltintas.com.br

www.graaltintas.com.br

A GRAAL TINTAS não será responsável por quaisquer danos resultantes do manuseio ou do contato com o produto acima. Elas são oferecidas apenas para sua consideração, investigação e verificação.

GRAAL TINTAS

R. GRACYRA RESSE DE GOUVEIA, 2010 – JARDIM PIEMONTE – BETIM – MG – BRASIL
(31)3597-1121 | graal@graaltintas.com.br
www.graaltintas.com.br